



Gips

Gradevinski i modelarski


SAINT-GOBAIN
CONSTRUCTION PRODUCTS

 **Rigips**

Karakteristike

Proizvod	Modelarski gips	Građevinski gips
Namena	izrada dekorativnih lajsni, rozeta i dr. kao i umetničkih modela	popravka šupljina i elektro kanala, gipsovanje sa rabic mrežom i izrada maltera
Odnos gips/voda	1,35 : 1	1,35 : 1
Vicat-prstenasto širenje	16 - 20 cm	16 - 20 cm
Vreme inicijalnog vezivanja (sečenje nožem)	8 - 12 min	6 - 12 min
Boja	bela	sivkasto bela
Širenje	Max. 0,23% posle 2 sata	-
Otpornost na savijanje	2,5 N/mm ² posle 2 sata 4,6 N/mm ² posle 7 dana	1,5 N/mm ² posle 2 sata 3,0 N/mm ² posle 7 dana
Čvrstoća pri pritisku	5,0 N/mm ² posle 2 sata 11 N/mm ² posle 7 dana	3,5 N/mm ² posle 2 sata 8,0 N/mm ² posle 7 dana
Veličina zrna (granulacija)	ostatak preko 200 µ maksimum 0,08%	ostatak preko 200 µ maksimum 0,08%
pH vrednost	7	7
Rok upotrebe	3 meseca kada se skladišti na suvom	3 meseca kada se skladišti na suvom
Pakovanje	džakovi od 40 kg, sa višeslojnim natron papirom	džakovi od 40 kg, sa višeslojnim natron papirom



Modelarski gips Građevinski gips



Umetnički gipsarski rad u Rapidu



GRAĐEVINSKI GIPS

- Primena: izrada maltera, popunjavanje šupljina i gipsovanje sa rabic mrežom.
 Podloga: mora biti čvrsta, suva, čista i bez prašine. Upijajuća podloga zahteva povećanu količinu vode u smesi.
 Priprema: koristiti čiste posude i alate kod mešanja smese, jer ostaci očvrslog gipsa skraćuju vreme vezivanja. Oko 2 kg građevinskog gipsa lagano usuti u 1 l čiste vode (nikako obrnuto), sačekati 1 minut, a onda promešati ručno ili mehaničkim mikserom, dok smesa ne postane homogena. Mašinsko mešanje može uticati na brzinu vezivanja. Vreme upotrebe je oko 10 minuta od pripreme. Vreme očvršćavanja je oko 15 minuta.
 Nanošenje: vrši se ručnim alatom (mistrjom, špahtlom...).
 Upozorenje: ne upotrebljavati ispod 5°C.
 Rok upotrebe: 3 meseca od datuma proizvodnje.
 Skladištenje: proizvod se čuva na drvenim paletama ili podmetačima i mora biti na suvom, zaštićen od vlage.



MODELARSKI GIPS

- Primena: izrada dekorativnih lajsni, rozeta, ukrasa, umetničkih modela, filmske i pozorišne scenografije...
 Podloga: mora biti čvrsta, suva, čista i bez prašine. Upijajuća podloga zahteva povećanu količinu vode u smesi.
 Priprema: koristiti čiste posude i alate kod mešanja smese, jer ostaci očvrslog gipsa skraćuju vreme vezivanja. Oko 2 kg modelarskog gipsa lagano usuti u 1 l čiste vode (nikako obrnuto), sačekati 1 minut, a onda promešati ručno ili mehaničkim mikserom dok smesa ne postane homogena. Mašinsko mešanje može uticati na brzinu vezivanja. Vreme upotrebe je oko 15 minuta od pripreme. Vreme očvršćavanja je oko 20 minuta.
 Nanošenje: vrši se ručnim alatom (mistrjom, špahtlom...).
 Upozorenje: ne upotrebljavati ispod 5°C.
 Rok upotrebe: 3 meseca od datuma proizvodnje.
 Skladištenje: proizvod se čuva na drvenim paletama ili podmetačima i mora biti na suvom, zaštićen od vlage.

Rigips

Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o.

Vladimira Popovića 40 (GTC 19. Avenija)

11070 Beograd

Tel./Faks: 011/ 22-82-444

E-mail: rigips.srb@saint-gobain.com

www.rigips.com