



Sanacija u Skupštini Srbije

Rimano

Glet-mase za jednoslojno nanošenje 0-30 mm bez pukotina



RIMANO FINAL (0-3) **NOVO**

Osobine

Rimano Final (0-3) je najfinija bela gipsana glet masa za unutrašnje radove. Debljina nanošenja: 0 - 3 mm.

Upotreba

Koristi se za gletovanje krečno-cementnih maltera, blokova, gas-betona, betona, prefabrikovanih betonskih elemenata...

Koristiti Rikombi-grund kod gas-betona i Rikombi-kontakt kod betona.

Prednosti

Materijal je kremast i lako se nanosi.

Obrađena površina je veoma glatka.

Nema pukotina jer je gips elastičan.

RIMANO 3-6

Osobine

Rimano 3-6 je tankoslojni gipsani malter, ujedno i glet masa za izravnavanje neravnina, krpljenje i gletovanje na zidu i plafonu.

Debljina nanošenja: 3 - 6 mm.

Upotreba

Koristi se za gletovanje neravnih krečno-cementnih maltera, gipskartonskih ploča, gas-betona, prefabrikovanih betonskih elemenata...

Koristiti Rikombi-grund kod gas-betona i Rikombi-kontakt kod betona.

Prednosti

Izravnava neravnu podlogu omalterisanog zida ili plafona.

Materijal je kremast i lako se nanosi, a obrađena površina je glatka.

Nema pukotina jer je gips elastičan.



RIMANO 6-30

Osobine

Rimano 6-30 je univerzalni glet-malter za saniranje rupa i pukotina, ispunjavanje betonskih spojnica, izravnavanje neravnina i gletovanje.

Debljina nanošenja: 6 - 30 mm.

Upotreba

Koristi se za malterisanje preko opekarskih proizvoda (cigla, blok...), betona, prefabrikovanih betonskih elemenata...

Kod postavljanja pločica minimalna debljina nanošenja je 10 mm.

Prednosti

Univerzalan proizvod jer je istovremeno: ispunjivač, malter, glet-masa.

Idealan je za renoviranja i sanacije.

Popunjava pukotine, rupe i spojeve do 3 cm u jednom sloju.

Izravnava neravnu podlogu zida ili plafona.

Nema pukotina jer je gips elastičan.



Rimano smesa sipa se postepeno u čistu vodu, a nakon toga promeša ručno ili mašinski.



Rimano glet masa je pravilno pripremljena ako se ne odvaja od špantle.



Ako se gletuje beton, grundirati ga Rikombi-kontaktom, a Ytong Rikombi-Grundom.



Nanošenje Rimano 3-6 glet mase na plafon, vrši se nakon sušenja Rikombi-grunda.



Gletovanje se vrši dugačkim potezima sa širokom gletericom dužine 50 - 60 cm.



Gletovanje zida i plafona može se vršiti i leptir-gletericom dužine 50 - 60 cm.

Glet-mase i glet-malteri na bazi gipsa			
OPIS	RIMANO FINAL (0-3) glet masa i lepak za lajsne	RIMANO 3-6 glet-masa i tankoslojni malter	RIMANO 6-30 sanacioni glet-malter
NAMENA	gletovanje i lepljenje lajsni	izravnavanje i gletovanje	popunjavanje rupa, pukotina, šliceva, izravnavanje, malterisanje i gletovanje
DEBLJINA ** SLOJA	0-3 mm	3-6 mm	6-30 mm pločice 10 mm lake ploče 15 mm
SASTAV	fini gips i dodaci za prianjanje	gips i dodaci za prianjanje	gips kalcijum-hidrat i perlit
PRIMENA	unutar objekta za zidove, plafone...	unutar objekta za zidove, plafone...	unutar objekta za zidove, plafone...
VREME VEZIVANJA	oko 60 min.	oko 60 min.	oko 60 min.
PODLOGA	malteri, prefabrikovani betonski elementi, beton i gas-beton	malteri, blokovi, beton, gas beton...	cigle, blokovi, betonski elementi...
POTROŠNJA *	0,9 kg/mm/m ²	0,9 kg/mm/m ²	8 kg/10 mm/m ²
POVRŠINSKA OBRADA **	izuzetno glatka površina	veoma glatka površina	glatka površina
FIZIKA	d _z ≥ 2,5 N/mm ² b _z ≥ 1 N/mm ² h _z ≥ 0,5 N/mm ²	d _z ≥ 2,5 N/mm ² b _z ≥ 1 N/mm ² h _z ≥ 0,5 N/mm ²	d _z ≥ 2,5 N/mm ² b _z ≥ 1 N/mm ²
ZAVRŠNA OBRADA	Rigips disperzije, molerske boje, tapete	Rigips disperzije, molerske boje, tapete	Rigips disperzije, molerske boje, tapete
ŠIFRA / PAKOVANJE	214914 25 kg po džaku 1 paleta = 40 džakova = 1000 kg	205459 5 kg po džaku 1 paleta = 105 džakova = 525 kg 209197 25 kg po džaku 1 paleta = 40 džakova = 1000 kg	209200 1 paleta = 30 džakova = 750 kg
SKLADIŠTENJE ***	oko 12 nedelja	oko 12 nedelja	oko 12 nedelja

* Potrošnja je orijentaciona i zavisi od načina rada i vrste podloge.

** U skladu sa ÖNORM B 2210 i B 3346.

*** Skladištenje podrazumeva suv prostor.

d_z - čvrstoća na pritisak
b_z - otpornost na savijanje
h_z - površinska čvrstoća
m - difuzija vodene pare
l_e - toplotna provodljivost

